

## ADESIVO RASANTE MINERALE IN CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 PER ESTERNI E INTERNI





### ADESIVO RASANTE MINERALE IN CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 PER ESTERNI E INTERNI

#### **DESCRIZIONE:**

Adesivo rasante preconfezionato in polvere per interni ed esterni composto da calce idraulica naturale NHL 5, ed inerti dolomitici silicei selezionati aventi granulometria massima fino a 0,7 mm. e composti atti a facilitare la posa del prodotto e migliorarne le prestazioni finali.

Conforme alla direttiva europea ETAG 004ed alla Norma EN 998-1.

#### **IMPIEGHI**

Specifico per l'incollaggio di pannelli isolanti in sughero, fibra di legno, lana di roccia, calcio silicato, legno mineralizzato, ecc.) e per la successiva rasatura dei medesimi mediante interposizione della rete d'armatura in fibra di vetro;

Esecuzione di rasature, anche in forte spessore fino a 10-15 mm – su qualsiasi tipo di supporto - semplici per correggere le imperfezioni delle superfici o armate con rete in fibra di vetro per risolvere il problema delle cavillature e crepe presenti sulle facciate esterne degli edifici, idonee a ricevere qualsiasi tipologia di finitura sia minerale sia di sintesi.

Come ponte di adesione tra superfici lisce e intonaci rustici di fondo.

#### **CARATTERISTICHE:**

Rapida e facile miscelazione con acqua, ottima stendibilità, fratazzabilità e tixotropia, eccellente adesione al supporto, resistenza meccanica finale e resistenza a cicli di gelo e disgelo. Ecologico – Deumidificante – Anticondensa – Traspirante – Disinfettante – Antibatterico – Antimuffa Naturale

### INFORMAZIONI A CARATTERE GENERALE

### NOTE APPLICATIVE

Le superfici oggetto delle lavorazioni, devono essere pulite, prive di parti in fase di stacco o pulverulente, di efflorescenze e di elementi pellicolanti quali cere e olii disarmanti.

In caso di superfici pulverulente e decoese si deve procedere al loro consolidamento con specifici prodotti fissativi consolidanti minerali. Il supporto, se asciutto dovrà essere opportunamente bagnato.

RasoLime va impastato con acqua e può essere miscelato sia manualmente che meccanicamente mediante miscelatore continuo o frustino vorticale o mediante macchina intonacatrice a vite e polmone (statore/rotore D6-3 o similari) fino all'ottenimento di un amalgama omogenea e pastosa.

Lasciando riposare il prodotto per una decina di minuti si avrà una migliore lavorabilità del prodotto.

Come collante per pannelli, applicare il prodotto con spatola dentata da 8mm o su tutta la superficie, o a strisce, o a punti, quindi incollare il pannello.

Per rasature armate su pannelli coibenti già posati e perfettamente incollati o su supporti con cavillature e fessurazioni, applicare il prodotto con spatola dentata da 8 mm sulle superfici e contemporaneamente – a fresco- stendere la rete d'armatura in fibra di vetro schiacciandola leggermente nello strato di rasatura con la spatola medesima.

Ad essiccamento avvenuto del primo strato di rasatura armata procedere all'applicazione del 2° strato di prodotto in modo tale di coprire totalmente la rete d'armatura.

Per rasature semplici applicare il prodotto con spatola americana a uno o più strati in funzione del tipo di supporto e del grado di planarità che si vuole ottenere.

Per l'applicazione a più strati si consiglia di lasciare essiccare quello precedente.

Lo spessore massimo per strato è di mm 5-10, complessivo non superiore ai 15 mm a più passate. Le superfici così ottenute possono essere lasciate lamate oppure fratazzate sia manualmente che meccanicamente con frattazzo di spugna per ottenere l'effetto di un tonachino tirato al civile, pronte a ricevere le finiture minerali





# **DATI TECNICI**

```
Tipo Prodotto ..... ed interni Adesivo rasante per esterni ed interni
Aspetto..... Polvere bianca
M.V. Della polvere..... 1200 kg/m3 ± 7%
M.V. Della polvere impastata..... 1600 kg/m3 ± 7%
Mva del prodotto indurito ...... 1200 g/l
Granulometria max ..... mm 0,7
Acqua d'impasto ...... 25-28% in peso (pari 6,250 - 7,000 lt/sacco 25kg)
Ph dell'impasto ..... ≥ 12,5
Consumo / resa ...... 1,2 kg/m 2/mm di spessore circa
Indicativamente in funzione del tipo di pannello isolante, della tipologia di incollaggio e
della planarità del fondo:
Per incollaggio: 3,5 - 6 kg/m2 (m2 7,20 - 4,20/sacco);
Per rasature semplici a due mani: 2,2-3,0 kg/m2 (m2 11-8,30/sacco);
Per rasature armate a due mani: .3,5 - 4 \text{ k g/m2} (m2 7,20-6,25/sacco);
ADESIONE SU SUGHERO (ETAG 004)....... > 0,20 N/mm2 distacco coesivo supporto
..... nello strato isolante
ADESIONE SU LANA DI ROCCIA (ETAG 004):.... > 0,22 N/mm2 distacco coesivo supporto
..... nello strato isolante
ADESIONE SU CLS Tal Quale (ETAG 004):.... > 0,31 N/mm2 distacco coesivo adesivo
..... nello strato di adesivo
ADESIONE SU EPS tal quale (ETAG 004): .... 0,15 N/mm2 distacco coesivo supporto
..... nello strato isolante
ADESIONE SU FIBRA DI LEGNO (ETAG004): .... 0,011 N/mm2 distacco coesivo supporto nello
..... strato isolante
RESISTENZA A COMPRES. ..... Categoria CS II
CONDUCIBILITA' TERMICA (W/ m·K) ......(EN 1745:2002 prosp A.12) 0,54
PERMEABILITA' AL VAPORE ...... µ ≤ 10
CLAS. DI REAZIONE FUOCO ...... A 1
CONFEZIONI ..... politenato kg 25
al riparo dall'umidità.
```

## VOCI DI CAPITOLATO

ncollaggio di pannelli di materiali isolanti di qualsiasi tipologia costituenti il sistema di coibentazione a cappotto a lastre ed esecuzione di rasature semplici o armate con rete in fibra di vetro con adesivo rasante minerale bianco preconfezionato in polvere per esterni ed interni (RasoLime) conforme alla direttiva ETAG 004 ed alla Norma EN 998-1, composto da calce idraulica naturale NHL 5, ed inerti dolomitici e silicei selezionati aventi granulometria massima fino a 0,7 mm.e composti atti a facilitare la posa del prodotto e migliorarne le prestazioni finali.

#### AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto. Le indicazioni riportate - non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo. Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo dalla pioggia. Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 32°C del supporto e dell'aria. Il supporto, se asciutto dovrà essere opportunamente bagnato ad eccezione delle superfici eventualmente trattate con primer isolanti-consolidanti -aggrappanti. Ad applicazione avvenuta evitare forti insolazioni e, nel caso, tenere la superficie inumidita per evitare veloci per dite d'acqua con possibili fenomeni di spolveramento. Poich'e i leganti impiegati presentano unelevato potere caustico, si raccomanda di osservare la massima cautela durante l'applicazione del prodotto. Proteggere occhi e mani e tutte le parti scoperte. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie. Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

