

LINEACALCE

PITTURA DI CALCE



PITTURA MINERALE AL PURO GRASSELLO DI CALCE CL 90-S PL



eighty7
DESIGN AND INNOVATION

EIGHTY7 DI BASTIAN OTTO

Loc. Bossema 10 - Cavaion Veronese 37010 (VR)

Tel. +39 347 99 45 295 www.eighty7srl.com - b.eighty7@gmail.com



Pittura minerale biocompatibile composta da grassello di calce di fossa totalmente idratato e lungamente stagionato, cariche carbonatiche micronizzate pure e selezionate e pigmenti inorganici naturali, per la coloritura dai toni morbidi e naturali degli intonaci d'edifici storici e moderni.

Naturale, ecologica, traspirante, antimuffa naturale, antibatterica, disinfettante, anticondensa, deumidificante, antistatica.

CARATTERISTICHE

Tipo di prodotto	Pittura minerale al puro grassello di calce CL 90-S PL
Aspetto prodotto essiccato	opaco
pH	> 12.5
Resistenza alla diffusione del vapore sd (din 52615)	0,050 m
Peso Specifico	1300 gr/l ± 25 gr/l
Viscosità 20°C	8500 cps (Viscosimetro Brookfield)
Colori	Bianco, colori di cartella ed al campione
Confezioni	Latte da lt 14 (kg 18,200 circa)
Diluizione	Con acqua al 40 /60 % in peso (lt 7 ÷ 11 per latta)
Consumi - resa indicativa	350/400 gr/mq, secondo il fondo (circa mq 45/50 /latta a due mani).
Valori limite di voc	VALORI LIMITE di VOC (Cat A/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l
Quantità di voc del prodotto pronto all'uso	≤ 5 gr/l
Conservazione	18-24 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.
Pallet (40-56 Sacchi)	1000 - 1500 kg

CAMPI D'IMPIEGO

Specifica per l'esecuzione di tinteggi antivegetativi naturali dai toni morbidi e naturali su superfici interne ed esterne di nuova o antica formazione, facilmente applicabile con le normali tecniche applicative tipiche delle opere di tinteggiatura che si rifanno ai prodotti minerali.



PITTURA MINERALE AL PURO GRASSELLO DI CALCE CL 90-S PL

La natura dei componenti unitamente all'impiego di pigmenti inorganici naturali conferisce alle superfici tinteggiate quei toni caldi e naturali propri delle antiche coloriture alla calce.

APPLICAZIONI

Si applica preferibilmente su superfici minerali assorbenti perfettamente essiccate, pulite, prive di parti in fase di stacco o pulverulenti, rustiche o tirate fini al civile, a pennello (consigliato), a rullo, a spruzzo e con airless direttamente sulle superfici da tinteggiare senza ricorrere all'impiego d'isolanti di qualsiasi natura.

Su superfici nuove tirate al civile prevedere l'applicazione di tre mani di pittura.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.

In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo.

In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore. Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura a originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve).

Dopo l'applicazione tenere protette le superfici dall'acqua battente per almeno 48 ore

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

www.sacecomponents.com